

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امتزاز بعض الصبغات القاعدية على طين البنتونيت السعودي

تقديم :

سلوى بنت بدر الرشيدان

يحتوي العرض على عدة أجزاء

الجزء الأول :- المقدمة وتحتوي على

١ - نبذة عن التلوث البيئي بالصبغات.

٢ - تصنيف الصبغات.

٣ - الصبغات القاعدية.

٤ - طرق التخلص من الصبغات.

٥ - طريقة الامتزاز.

٦ - أنواع المواد المازة.

الجزء الثاني : الجزء العملي.

الجزء الثالث : النتائج والمناقشة.

الجزء الأول : المقدمة

إن مشكلة التلوث البيئي من أبرز المشاكل التي تواجه العالم اليوم في كل مكان سواء كان تلوثاً مائياً أو جوياً أو تلوث التربة ، ولقد حرص الباحثين والمهتمين لإيجاد حلول (اقتصادية - سريعة - سهلة) لمعالجة هذا التلوث بجميع أشكاله.

ولعلنا في المملكة العربية السعودية نواجه نفس التحدي العالمي من ناحية التلوث المائي حيث ينتج هذا التلوث من مسببات عدّة مثل العناصر الثقيلة وغيرها ، أحد هذه الملوثات هي الأصباغ التي مصدرها مخلفات مصانع النسيج والمطاط و الورق و البلاستيك ومنتجات التجميل وبعض الأغذية .

ويقدر التلوث المائي بالاصباغ في العالم تقريراً ١٠ مليون كجم في السنة ، ٢-١ مليون كجم منها تدخل المحيط الحيوي .

أضرار الصبغة :

على الرغم من تعدد استعمالات الصبغة و فوائدها إلا أنه في المقابل لها سلبيات تنتج من كونها أحد المواد الكيميائية التي تحضر من مركبات أروماتية ضارة.

وجود الصبغة حتى بتركيز قليل يؤدي إلى أضرار صحية بالغة على كل من :

- ١- الأحياء المائية .

- ٢- من الممكن أن تؤثر على نمو النباتات

- ٣- تؤثر على البشر بحيث أنها تؤثر على

- أ- وظائف الكلى

- ب- الكبد

- ج- الدماغ

- د- الجهاز العصبي المركزي

لذلك أصبحت إزالة الصبغة من المخلفات المائية بالغة الأهمية لمعالجة التلوث المائي.

تصنيف الصبغات:

يمكن تصنيف الصبغات إلى قسمين:


١ - **تصنيف كيميائي**
وتحتوي الصبغات الغير أيونية و الأيونية

وتصنف الصبغات الأيونية إلى قسمين:


أ - **كاتويونية (قاعدية)** - لها شحنة موجبة
ب - **أنيونية (مضدية)** - لها شحنة سالبة

٢ - **تصنيف حسب مجال التطبيق**
صبغات أنيونية ، صبغات مباشرة ، صبغات غير أيونية

الصبغات الأنيونية (الحمضية)



الصبغات الكاتيونية (القواعدية)



الصبغات القاعدية:

تعريف:-

هي صبغات كاتيونية تحمل شحنة موجبة مما يجعل لها خاصية الانجداب نحو المواد التي لها شحنة سالبة ، أيضاً الصبغات القاعدية تذوب جيداً في الماء .

وقد أُشير في الدراسات السابقة إلى أن الصبغات الكاتيونية أكثر سمية من الصبغات الأنيونية ، كما تناولت الدراسات سلوك بعض هذه الصبغات في الحاليل المائية.

من الأمثلة على هذا النوع من الصبغات والتي لها استخداماتٍ عدّة صبغيٌّ :
Rhodamine B (RB) & Methylene Blue (MB)

طرق إزالة الصبغات من المحاليل المائية:

- ١ - التجمع
- ٢ - التلبد
- ٣ - التحلل الضوئي
- ٤ - الترشيح
- ٥ - استخدام عوامل مؤكسدة
- ٦ - طرق كهرو كيميائية
- ٧ - الامتزار.

تعتمد طريقة الإمتزاز على طبيعة المادة المازة ، ويوجد العديد من المواد المازة التي استخدمت لهذا الغرض من أشهرها :

١- أكسيد المنجنيز

٢- السيليكا جل

٣- والكربون المنشط

٤- معادن الطين

وعدة مواد أخرى .

وعلى الرغم من كون الكربون المنشط من أكثر المواد المازة استخداماً وأكثرها فعالية لإزالة الصبغات من محاليلها المائية إلا أن **ثمنه باهظ** ، وهناك مواد مازة قد لا تكون مساحة السطح لديها عالية مما يجعلها محدودة الاستعمال إلا إذا ما تم زيادة مساحة السطح فيها عن طريق عمل بعض التعديلات بعدها طرق على المادة المازة لزيادة مساحة السطح .

إن مميزات عملية الإمتزاز عن بقية الطرق دفعت الباحثين دوماً
إلى البحث عن مواد بديلة مازة وقد تناولت دراسات عديدة
هذه المواد التي تتميز بعدها مميزات ومن أفضل المواد التي تعتبر
مواد مازة جيدة هي معادن الطين.



يتميز الطين بعده مميزات تجعل منها مادة مازة جيدة للصبغات وللعديد من المواد الضارة للبيئة مثل العناصر الثقيلة وقد تناولتها الدراسات السابقة ، ولعل أبرز هذه المميزات هو :

- ١ - توفرها بكميات كبيرة
- ٢ - ورخص ثمنه
- ٣ - مساحة سطح عالية
- ٤ - سعة تبادلية كاتيونية عالية

بالإضافة إلى طبيعة التركيب الداخلي للطين والذي سوف نستعرضه فيما يلي:


التركيب البنائي للطين:

تركب معادن الطين عموماً من طبقتين هي طبقة رباعي الأوجه والأخرى هي طبقة ثماني الأوجه.



بعد استعراض التركيب الأساسي لمعادن الطين بقى أن نشير إلى كيفية ارتباط هاتين الطبقتين في معادن الطين حيث يمكن أن ترتبط بعده طرق مختلفة :

معدن الطين (a) 1:1 , (b) 2:1



خصائص الطين التي تجعله مادة مازة جيدة


إضافة إلى الموصفات السابقة التي يتميز بها الطين كمادة مازة فإنه أيضاً يتميز بـ :

- ١ - طبيعة التركيب الفراغي لهذا النوع من معادن الطين ٢:١ (الذي يسمح بدخول المواد الممتزة بين الطبقات)
- ٢ - أنه يحمل شحنة سالبة (ما يجعل منها مادة مازة جيدة للصبغات القاعدية ذات الشحنة الموجبة).


مصادر الشحنة في الطين:

١- الإحلال المتماثل

No substitution



Zn⁺⁺ for Al⁺⁺⁺



Neutral

-1 charge

٢ - الروابط المنكسرة في حواف معادن الطين (شحنة تعتمد على pH)
حيث أنه في الوسط القاعدي :



أما في الوسط الحمضي :




و عند pH معينة قد تتعادل الشحنة على سطح الطين ويطلق عليها نقطة الشحنة الصفرية وهي خاصية هامة لسطح الطين.

٣ - تأين الهيدروجين منمجموعات الهيدروكسيل المعرضة على سطح المعادن.

طين البتونيت:

يعتبر البتونيت أحد أهم معادن الطين من المجموعة 2:1 و يتميز بأنه :

- ١ - يحمل كمية شحنة سالبة عالية.
- ٢ - يحدث لهذا الطين تمدد بين الطبقات.
- ٣ - له مساحة سطح عالية
- ٤ - سعة تبادلية عالية.



$n \cdot H_2O + \text{cations}$

التركيب البنائي لطين البنتونيت

ونظراً لتوفر البنية التحتية في المملكة العربية السعودية
بكمية كبيرة ونتيجة لتلوث المياه بالصبغات في
الصناعات العديدة فيهدف هذا البحث إلى :

الهدف من البحث:

- ١ - تعين بعض الخواص الهاامة لطين البنتونيت السعودي قيد الدراسة مثل مساحة السطح (SA) و السعة التبادلية الكاتيونية (CEC) و كمية الشحنة ممثلة في نقطة الشحنة الصفرية (PZC) ، كذلك معرفة التحليل المعدني والكيميائي لهذا الطين.
- ٢ - إزالة و تخفيف تركيز صبغتي Methylene Blue و Rhodamine B من المحاليل المائية بواسطة امتنازها على سطح البنتونيت و اختيار أفضل الظروف لذلك مثل تعين زمن الإلتزان ، و درجة الحموضة (pH) ، كمية الطين ، القوة الأيونية و درجة الحرارة.
- ٣ - دراسة حركية عملية الإمتراز ، و دراسة منحنيات الإمتراز و تعين بعض الثوابت الشيرموديناميكية مثل الإنثالبي ΔH والإنتروبي ΔS والتغير في الطاقة الحرة ΔG .

أ- الجزء العملي:

أولاً - الصبغات المستخدمة:

تم في هذا البحث اختيار نوعين من الصبغات القاعدية وهي . Methylene Blue و Rhodamine B

ويلخص الجدول التالي أهم الخواص لهاتين الصبغتين:

أهم الخواص الفيزيائية والكيميائية للصبغات:

الخاصية	Rhodamine B	Methylene Blue
التركيب البنائي		
الوزن الجزيئي	479.02 g/mol	319.85 g/mol
المساحة الجزيئية	185 Å²	130-135 Å²
الأبعاد الجزيئية	1.44×1.09×0.64 nm	1.7×0.76×0.325 nm
الذائية	تذوب في الماء والمذيبات العضوية	يذوب في الماء والكلوروفورم ومحدودة الذوبان في الكحول

٢- الطين المستخدم في البحث:

تم استخدام طين البنتونيت السعودي الغير معالج الموجود في منطقة خليص شمال مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ثانياً - الطريقة العملية:

أ- توصيف الطين المستخدم:-

١ - تحليل **X-ray**:

تم استخدام تحليل X-ray diffraction للحصول على التحليل المعدني للطين وتم استخدام X-ray flourcense للحصول على التحليل الكيميائي للطين.

٢ - تعين مساحة السطح:

تم تعين مساحة السطح باستخدام طريقة امتراز Methylene Blue ثم معرفة أقصى كمية ممتازة لحساب مساحة السطح.

٣- تعين السعة التبادلية الكاتيونية:

تم تعين السعة التبادلية باستخدام طريقة Amonium acetate ، وذلك أولاً بتحضير Na-Bentonite بتشبيع الطين بمحلول NaCl ومن ثم استبدال عنصر Na بـ NH₄ وبتقدير عنصر Na الخارج من سطح الطين باستخدام جهاز الامتصاص الذري يمكن حساب السعة التبادلية الكاتيونية.

٤- تعين نقطة الشحنة الصفرية:

يتم تعين نقطة الشحنة الصفرية بقياس جهد زيتا من جهاز Zeta-Meter ل محلول البنتونيت الغروي عند قيم pH مختلفة.

ب - دراسة العوامل المؤثرة على الامتراز:

بداية يتم تحضير محلول الصبغة بتحفييف الصبغة لمدة ٢٤ ساعة عند ٥٠ درجة مئوية ثم تذاب الصبغة في ماء خالي من الأيونات بعدها تم تعين λ_{max} ومن ثم رسم منحنى التغيير القياسي بين الامتصاص و التركيز للصبغة لإيجاد قيمة معامل الامتصاص.

تشترك طرق دراسة العوامل في أنه يتم تحضير محلول الصبغة ذو التركيز المطلوب في ٥٠ مل من محلول الصبغة ثم يضاف إلى الوزن المطلوب من البنتونيت ويتم الرج لمدة معينة هي زمن الاتزان مع ضبط pH عن طريق إضافة NaOH & HCl وقياس الـ pH بجهاز meter

مع مراعاة تغيير الظروف كل مرة حسب العامل المراد ملاحظة تأثيره و بعد ذلك يتم فصل محلول الصبغة عن البنتونيت بواسطة جهاز الطرد المركزي وقياس امتصاص محلول الصبغة المتبقى.

يتم حساب الكمية الممتزة عن طريق القانون التالي:

$$Q_e = (C_o - C_e)V/W$$

تركيز الصبغات الابتدائي المستخدم :

5×10^{-6} mol/L of Rhodamine B & 1×10^{-2} mol/L Methylene Blue

١- تعين زمن الاتزان:

تم تعين زمن الاتزان عن طريق قياس الكمية الممتزة عند عدة ازمنة مختلفة من ٠ . ١ دقائق الى ٢٤ ساعة وتم تحديد زمن الاتزان عند ثبات الكمية الممتزة مع الزمن.

٢- دراسة تأثير pH:

تم دراسة تأثير pH وذلك بتغيير pH من ٢-١٠ وتم حساب الكمية الممتزة للحظة ذلك التأثير.

٣- تأثير القوة الأيونية:

تم دراسة تأثير القوة الايونية عند تراكيز مختلفة من $0.1\text{-}0.6\text{ M}$ من NaCl وكذلك تم حساب الكمية الممترزة لدراسة تأثير هذا العامل على امتزاز الصبغتين على البنتونيت.

٤- تأثير كمية الطين - البنتونيت:

تم دراسة تأثير كمية البنتونيت وذلك باختيار عدة أوزان مختلفة للبنتونيت من $5\text{ - }0.5$ جرام من البنتونيت وأيضاً تم حساب الكمية الممترزة بعد الوصول إلى الاتزان.

منحنيات الامتراز:

بعد اختيار أفضل الظروف من العوامل السابقة تم تطبيقها لدراسة منحنيات الامتراز وذلك باختيار تراكيز مختلفة من الصبغتين عند درجات حرارة مختلفة K 298-328 و من ثم تم حساب الكمية الممتزة لدراسة منحنيات الامتراز.

الجزء الثالث : النتائج و المناقشة

١- تحليل X-Ray

أ- التحليل الكيميائي للطين باستخدام XRF أنه يحتوي النسب التالية:

composition	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂
wt.%	70.30	15.00	7.75	1.60	2.30	1.45	1.20	0.30

ب- أما ما تم الحصول عليه من التحليل المعدني باستخدام XRD اتضح ان البنتونيت السعودي يحتوي:

montmorillonite (68.74 %) , K-feldspar (15.72%) and Calcite (15.723%).



٢- تعين مساحة السطح:

و جد أن مساحة السطح تقريرياً $589 \text{ m}^2/\text{g}$ وهي قيمة تعتبر عالية ومميزة لنوع الطين المدروس بالرغم أنه غير معالج.

٣- تعين السعة التبادلية الكاتيونية:

و جد أن قيمة السعة التبادلية الكاتيونية تقريرياً $.80 \text{ meq}/100\text{g}$.

تعيين زمن الاتزان





دراسة حركية الامتاز:

لدراسة حركية الامتاز تم تطبيق معادلات الحركة المعروفة وهي معادلة الرتبة الأولى ومعادلة الرتبة الثانية.



معادلة الرتبة الاولى

$$\ln(qe - qt) = \ln qe - k_1 t$$




معادلة الرتبة الثانية

$$t/qt = 1/k_2 q_2 + (1/q_e)t$$





تعيين نقطة الشحنة الصفرية :

ولدراسة تأثير pH على الكمية الممتزة كان من الضروري تعيين نقطة الشحنة الصفرية ويتم تعينها عن طريق رسم العلاقة بين جهد زيتا ل محلول البنتوينت عند قيم pH مختلفة وذلك باستخدام جهاز Zeta-meter.





Zeta-meter جهاز


نتائج سابقة




جهد زيتا للبنتونيت 1.0 g bentonite , in 50 ml of 1×10^{-5} M NaCl.

تأثير pH على الكمية الممترزة :





Cationic form





Zwitterionic form

Zwitter ion of Rhodamine B

تأثير القوة الأيونية:

نتيجة لوجود الأملاح في مصارف المياه فقد تم دراسة تأثير القوة الأيونية على امتراز الصبغتين (باستخدام تراكيز مختلفة من NaCl)



تأثير القوة الأيونية



تأثير كمية الطين:

لمعرفة أفضل كمية طين تكون مناسبة للصبغة لتميزها فقد تم دراسة
تأثير كمية الطين .

تأثير كمية البنتونيت





تأثير الحرارة على الكمية الممترزة:

تم دراسة الكمية الممترزة عند درجات حرارة مختلفة كما يلي :

.298 - 308 - 318 - 328 K



تأثير درجة الحرارة ومحنيات الإمتزاز



وعند تطبيق نتائج منحنيات الامتزاز على معادلات منحنيات
الامتزاز المعروفة وهي معادلة لانجمير ومعادلة فريندلش حصلنا
على ما يلي :



معادلة لا بنجmir

$$\frac{C_e}{Q_e} = \frac{1}{Q_m K} + \frac{1}{Q_m} C_e$$



معادلة فريندلش


$$\ln Q_e = \ln K_F + \frac{1}{n} \ln C_e$$



الحسابات التيرموديناميكية:

تم حساب قيم الثوابت التيرموديناميكية باستخدام المعادلات التالية:

$$\ln K_d = \Delta S / R - \Delta H / RT \bullet$$
$$\Delta G = - RT \ln K_d \bullet$$



Plot of $\ln k_d$ Vs. $1/T$

قيم بعض الثوابت التhermodynamicية

Dyes	ΔH	ΔS	$\Delta G \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$				R^2
	kJ mol^{-1}	$\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	298 K	308 K	318 K	328 K	
Rhodamine B	-12.29	-26.32	-8.76	-9.99	-10.18	-9.83	0.857
Methylene Blue	-27.153	-57.03	-10.3	-9.345	-8.77	-8.72	0.9411

مقارنة الكمية الممترزة مع الأبحاث السابقة:

عند مقارنة الكمية الممترزة التي حصلنا عليها مع القيم المنشورة في الأبحاث السابقة وجدنا أن الكمية الممترزة لصبغة Methylene Blue كانت أعلى مقارنة مع أبحاث سابقة استخدمت فيها مواد مازة مختلفة في أبحاث مختلفة.

المادة المازة	الكمية الممترزة mol/g	سنة البحث
Activated carbon	0.16×10^{-3}	2004
Clay	0.19×10^{-3}	2004
Natural zeolite	4.50×10^{-5}	2005
Clay (montmorillonite + nontronite)	0.06×10^{-3}	2006
Sepiolite	$(1.63-2.73) \times 10^{-4}$	2007
Clay (montmorillonite)	0.31×10^{-3}	2008
Saudi Bentonite	1.34×10^{-3}	البحث الحالي

الخلاصة:

- ١ - وجد أن الكمية الممتازة لصبغة Methylene Blue أعلى من الكمية الممتازة لمواد مازة أخرى وهذا قد يعزى إلى ارتفاع مساحة السطح بالرغم أن البنتونيت المستخدم غير معالج.
- ٢ - عند تطبيق الامتياز للصبغتين الممتازتين على سطح البنتونيت وجد أن الكمية الممتازة من Rhodamine B أعلى بكثير من الكمية الممتازة في Methylene Blue وهذا يعود إلى اختلاف الحجم الجزيئي للصبغتين ، ما يجعل البنتونيت مادة مازة جيدة ممتازة للتطبيق على إزالة صبغة Methylene Blue من محليلها المائية.
- ٣ - اتضح من خلال دراسة العوامل المؤثرة على الامتياز أن بعض العوامل لا تؤثر على امتياز الصبغة من محليلها المائية ما يعني إمكانية معالجة المياه الملوثة تحت أي ظروف.
- ٤ - عموماً ، نستطيع القول أنه يمكننا استخدام البنتونيت السعودي كمادة مازة قليلة التكلفة لإزالة الصبغات القاعدية من محليلها المائية.

الوصيات:

- ١ - بعد أن حصلنا على نتائج مشجعه في الدراسة نوصي بالمزيد من الدراسات القادمة لإزالة صبغات أخرى من المياه الملوثة بالأصباغ.
- ٢ - في الدراسات المستقبلية سوف نقوم بعمل معالجة لسطح البنتونيت السعودي من أجل زيادة كفاءته كمادة مازة بعدة طرق سواء كيميائية أو ميكانيكية أو حرارية ليتمكننا من إزالة العديد من الملوثات في المياه الملوثة.

Thank You